

Kiehl-Parkettin-Konzentrat

Средство для влажной уборки и ухода деревянных полов

Свойства

Средство эффективно очищает и распространяет приятный запах. Высыхая без разводов образует на поверхности пола износостойкую грязеотталкивающую и нескользкую защитную плёнку. После обработки пола с Kiehl-Parkettin-Konzentrat коэффициент трения скольжения достигает 0,4 μ и 0,6 μ , что соответствует требованиям стандарта DIN 18032, часть 2 предъявляемых к полам в спортивных залах (продукт испытан институтом Отто-Граф в г. Баден-Вюртемберг). Особенно подходит для уборки и ухода полов в спортивных залах, что в значительной мере снижает образование следов обуви. Паркетная доска и ламинат получают дополнительную защиту от проникновения влаги в швы. А полирование уплотняет защитную плёнку, повышает её износостойкость и улучшает внешний вид пола.

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Неионогенные ПАВ 5-15%, водорастворимые растворители, синтетическое мыло, защитные субстанции, вспомогательные вещества, красящие вещества, ароматические вещества (Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylat, Citronellol, Lilial, Lyral, Linalool).
Показатель pH (в концентрате): ок. 4,5 Показатель pH (в растворе): ок. 7

Области применения

Применяется для ухода промасленных, покрытых масляным воском или защитным слоем деревянных поверхностей, паркета и ламината. Не применять на полах из необработанного дерева и на вощенных полах.

Применение

1 доза (содержимое дозирующего колпачка) = 25 мл

Первичное нанесение:

Для достижения хорошего сцепления и безупречного внешнего вида пол следует предварительно очистить от жировых загрязнений, силикона и пыли. Приготовьте раствор для первичного нанесения (1 доза на 0,5 л холодной воды) и нанесите его на пол отжатым mopом. Не допускайте, чтобы на полу оставались лужицы!

Уход с интервалом:

Разведите 1 дозу в 8 л холодной воды. Окуните mop (салфетку) в рабочий раствор и основательно отожмите. Не допускайте, чтобы на полу оставались лужицы!

Спрей-клининг:

Приготовленный раствор (1 доза на 0,5 л холодной воды) наносите с помощью флакона-распылителя и сразу же обрабатывайте быстроходной однодисковой машиной (ок. 1000 об/мин).

Полирование:

Образовавшуюся после высыхания плёнку можно уплотнить с помощью быстроходной однодисковой машины (ок. 1000 об/мин) и Multi-Disc, но при этом пол не становится скользким.

Указание: Слишком мокрая уборка или стоячие лужицы на полу могут привести к повреждению пола!



**Уборка
деревянных
и паркетных
полов и уход
за ними**

DIN 18032

Расход на 1 м²

Первичное нанесение: 75 мл
Уход с интервалом: 0,06-0,15 мл
Спрей-клининг: 0,25 мл

Только для профессионального использования!

Упаковка

6 бутылок x 1 л в коробке

Арт. № J 22 12 02

